

KARTA TECHNICZNA

ZAPRAWA NAPRAWCZA BIO-MASTIC

Masa ogniotrwała na bazie włókien biodegradowalnych w postaci szpachli zawierająca tlenki SiO₂, CaO i MgO, stosowana do izolacji pancerzy metalowych, ceramicznych oraz naprawy i uszczelniania wyłożyń ceramiki włóknistej i izolacyjnej.

ZASTOSOWANIE:

- o budowie pieców przemysłowych, ceramicznych urządzeń grzewczych, kominów, palenisk, elektrotermii,
- o do łączenia materiałów izolacyjnych, betonów ogniotrwałych,
- o stosowany także jako masy naprawcze w/w materiałów

SPOSÓB UŻYCIA:

- o Przed użyciem dokładnie wymieszać
- o Nakładać na oczyszczone powierzchnie przy pomocy szpachli
- o Odczekać około 30 minut a następnie przystąpić do procesu suszenia poniżej 90°C przez kilkadziesiąt minut lub pozostawić na kilka godzin
- o Po upływie zalecanego czasu można przystąpić do podnoszenia temperatury.



| | |
|--|-------|
| Postać fizyczna | pasta |
| Zapach | brak |
| pH | 8-10 |
| maksymalna temperatura stosowania (°C) | 1300 |
| Gęstość w stanie dostawy(kg/m ³) | 1600 |
| Gęstość po wypaleniu (kg/m ³) | 700 |
| Wytrzymałość na ściskanie (MPa) | 4 -5 |

SZKODLIWOŚĆ:

Podczas pracy z wyrobami ogniotrwałymi należy zakładać okulary ochronne, stosować ubrania ochronne – w razie potrzeby; zalecane są rękawice. W przypadku podrażnienia skóry lub oczu - przemyć dużą ilością wody. Produkt nieszkodliwy, niepalny.

Produkt jest całkowicie nieszkodliwy dla człowieka

** Niniejsza karta ma charakter poufny. Przekazywanie, kopiowanie i ujawnianie jej osobom trzecim wymaga pisemnej zgody PRO-HURT. Karta jest skierowana do adresata/adresatów określonych wyżej i stanowi własność adresata. Ujawnienie karty jest zabronione. Jeżeli nie jesteś docelowym adresatem, należy natychmiast usunąć tę kartę i powiadomić nadawcę telefonicznie lub mailowo.*