

KARTA TECHNICZNA

ZAPRAWA NAPRAWCZA Z-14

Masa ogniotrwała wykonana z włókna ceramicznego, stosowana do izolacji panczerzy metalowych, ceramicznych oraz naprawy i uszczelniania wyłożeń ceramiki włóknistej i izolacyjnej.

ZASTOSOWANIE:

- o budowie pieców przemysłowych, ceramicznych urządzeń grzewczych, kominów, palenisk, elektrotermii,
- o do łączenia materiałów izolacyjnych, betonów ogniotrwałych,
- o stosowany także jako masy naprawcze w/w materiałów

SPOSÓB UŻYCIA:

- o Przed użyciem dokładnie wymieszać
- o Nakładać na oczyszczone powierzchnie przy pomocy szpachli
- o Odczekać około 30 minut a następnie przystąpić do procesu suszenia
poniżej 90°C przez kilkadziesiąt minut lub pozostawić na kilka godzin .
- o Po upływie zalecanego czasu można przystąpić do podnoszenia temperatury.

SZKODLIWOŚĆ:

Podczas pracy z wyrobami ogniotrwałymi należy zakładać okulary ochronne, stosować ubrania ochronne – w razie potrzeby; zalecane są rękawice. W przypadku podrażnienia skóry lub oczu - przemyć dużą ilością wody. Produkt niepalny.



Postać fizyczna	pasta
Zapach	brak
pH	8-10
maksymalna temperatura stosowania	1450°C
Skurczliwość liniowa	1%
Gęstość w stanie dostawy	1600 kg/m ³
Gęstość po wypaleniu	ok. 700 kg/m ³
Wytrzymałość na ściskanie	4-5 MPa

* Niniejsza karta ma charakter poufny. Przekazywanie, kopiowanie i ujawnianie jej osobom trzecim wymaga pisemnej zgody PRO-HURT. Karta jest skierowana do adresata/adresatów określonych wyżej i stanowi własność adresata. Ujawnienie karty jest zabronione. Jeżeli nie jesteś docelowym adresatem, należy natychmiast usunąć tę kartę i powiadomić nadawcę telefonicznie lub mailowo.